

R-SL-FIX-SBS Монтажный клей на основе синтетич. каучука SBS

Монтажный клей SBS

Информация о продукте



Применение

- Монтаж панелей, профилей, стеновых планок и плинтусов.
- Поклейка подоконников, плафонов, каменной и керамической плитки
- Крепление порогов, лестниц и карнизов
- Не следует применять для пенопластовых листов.

Свойства и преимущества

- [Russian]: Very good adhesion to wood, MDF, HDF, concrete, plaster, brick, metal, glass, hard PVC, and the most common materials in the building industry
- [Russian]: High bonding strength
- [Russian]: Remains flexible after hardening
- [Russian]: Ideal for renovations and finishing works
- Для применения внутри помещений
- [Russian]: Fast curing and effective penetration of the substrate

Материал основания

Сертифицированы для:

- Бетон
- [Russian]: Masonry
- Дерево
- Гипсокартонный лист
- Плита OSB
- Натуральный камень
- Профиль ПВХ
- [Russian]: Glass

Инструкция монтажа

1. Поверхность, на которой будет применяться клей, должна быть сухой, чистой, свободной от пыли, жира, масла, ржавчины, остатков старого уплотнителя и других материалов, ухудшающих сцепление с поверхностью.
2. Срезать кончик капсулы, оставив часть резьбы, на которую накрутить аппликатор и обрезать под углом, по ширине, соответствующей ширине выполняемого стыка
3. Вложить картуш в выдавливатель и применять его при помощи ручного или пневматического пистолета.
4. Клей нанести на приклеиваемый материал точно или штрихам и разровнять. Поверхности соединить, а затем разъединить. Подождать 5 минут, снова соединить и сильно прижать друг к другу.
5. Окончательная прочность шва зависит от вида материала, толщины его слоя и преобладающих условий среды в течение от 1 до 7 дней после его нанесения. Укладку приклеиваемого материала можно поправить только его скольжением вдоль основания без отклеивания.
6. После окончания работ, протереть инструмент бумажным полотенцем и промыть растворителем

Технические данные

Параметр		Сумма	Методы
Температура применения	[°C]	+10 ÷ +35	
Производительность	-	18 пог. м швы размерами 4x4 мм с картуша 300 мл.	
Термическая устойчивость (после затвердевания)	[°C]	-18 ÷ +60	
Время предварительной обработки	[мин.]	2	
Время углубленного отверждения	□	2	RH 55%
Способ отверждения	-	испарение растворителя	
Плотность	[гр/см3]	1,56	
Упаковка	-	картуш 300 мл	
R-SL-FIX-08-SBS			
Цвет	-	[Russian]: beige	

Параметр		Сумма
Температура хранения	[°C]	+10 ÷ +35
Пригодность к хранению	[месяц]	[Russian]: 12
Условия хранения	-	В оригинальных закрытых упаковках в сухих и холодных помещениях.

Данные логистики

Изделие	Цвет	Количество [шт]			Вес [кг]			ШТРИХ-КОД
		Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	
R-SL-FIX-08-SBS	[Russian]: beige	15	15	1260	7.8	7.8	687.1	5906675313641